



Противокоррозионное битумное покрытие

Характеристики

Антикоррозионное покрытие на основе битума для долговременной защиты. Обладает прекрасными шумоизолирующими свойствами и обеспечивает долговременную защиту ходовой части легковых и грузовых автомобилей, междугородных автобусов. Имеет хорошую адгезию к поверхности, после высыхания образует прочную пленку, устойчивую к различным климатическим условиям и воздействию гравия.

- Доказанная стойкость
- Не образует тумана при нанесении
- Обладает шумоизолирующими свойствами
- Не течет на вертикальных поверхностях
- Отсутствие предупреждающих значков на упаковке 1 л

Рекомендации по применению

Антикоррозионное покрытие наносится на ходовую часть, колесные арки и боковой обвес легковых и грузовых автомобилей, междугородных автобусов. Покрытие применяется в следующих областях:

- Автомобильная промышленность
- Производство городских и междугородных автобусов
- Производство трейлеров
- Автомастерские
- Кузовные мастерские
- Рынок товаров «Сделай сам»

Применение

Хорошо встряхнуть перед использованием. Поверхность очистить, высушить, обезжирить, очистить от ржавчины и пыли. Продукт наносится распылением из легкого безвоздушного оборудования, а также из пневматического окрасочного пистолета при давлении воздуха 3-6 бар. Оптимальное расстояние до поверхности составляет примерно 30 см. В зависимости от области применения, продукт может быть разбавлен растворителем. Наносите покрытие до достижения требуемой толщины пленки. При нанесении толстыми слоями, рекомендуется соблюдать промежуточную выдержку между слоями. Продукт оптимально наносится из окрасочного пистолета: не течет, не капает, не образует тумана. Загрязненные поверхности и оборудование легко очищаются с применением растворителя.

Адгезия

Антикоррозионные покрытия имеют хорошую адгезию (без предварительной подготовки) к целому спектру чистых, высушенных, свободных от пыли и обезжиренных поверхностей. Рекомендуется проводить тест на адгезию к материалу поверхности.



Art.-No.:6.5200.1000

5200**Технические характеристики**

Цвет	черный
Объем	1000 мл
Основной материал	битум, растворители, добавки
Консистенция	жидкость, устойчивая к образованию потеков
Плотность (20°C), DIN 51757	прим. 1.04 кг/л
Доля сухого остатка (DIN 53216) (3 часа при 120°C)	прим. 60%
Вязкость (20°C)	прим. 150 мПа по Брукфильду (шпиндель 6/V 1/2)
Термостойкость (твердой пленки)	от -25°C до +80°C
Расход (мокрый слой ± 600 мкм)	± 0.6 кг/м ² ± 0.6 л/м ²
Сушка «на отлип» (20°C, 65% о. в.)	прим. 150 минут (мокрый слой ± 600 мкм)
Полное высыхание (20°C, 65% о. в.)	прим. 5 часов (мокрый слой ± 600 мкм)

Транспортировка и хранение

Храните продукт при температуре от +10°C до +30°C.

Берегите упаковку от нагревания и попадания прямых солнечных лучей.

При хранении продукта в оригинальной закрытой упаковке в прохладном и сухом месте срок хранения продукта составляет не менее 2-х лет.

