

## Покрытие антикоррозийное для защиты днища

iQ Покрытие антикоррозийное для защиты днища предназначено для защиты днища автомобиля от коррозии. Покрытие отлично защищает от коррозии, воздействия влаги, противообледенительных реагентов, абразивного износа. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию кузова транспортного средства. Не воздействует на лакокрасочное покрытие.

Покрытие представляет собой композицию на основе модифицированного синтетическими смолами битума, содержащую комплект присадок, в том числе ингибиторы коррозии, функциональных добавок, наполнителей и органического растворителя.

### Особенности

- Защищает от коррозии
- Обладает прямой адгезией к металлам
- Покрытие может быть нанесено пневматическим распылением, а также валиком или кистью
- Готово к нанесению
- После высыхания образует полутвёрдое эластичное и упругое покрытие
- Поставляется в 1-л евробаллоне
- Срок хранения в закрытой оригинальной таре - 24 месяца.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
8731000	Покрытие антикоррозийное для защиты днища	1 кг	чёрный

### Поверхности, пригодные для нанесения

Металлы, загрунтованные металлические поверхности

### Подготовка поверхности



Все поверхности перед нанесением покрытия должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозийного покрытия, обезжирены и высушены

### Способ нанесения



Наносите при температуре окружающего воздуха в интервале +10°C...+30°C и относительной влажности не более 80%



Готово к нанесению



Наносите при входном давлении 4–6 бар и диаметре сопла не менее 1.5 мм



Равномерно нанесите из пневматического распылителя 1 слой = 250 мкм. Применение валика или кисти может потребовать нанесения нескольких слоев. Оптимальная толщина сухого слоя = 250 мкм

### Сушка



Воздушная сушка до степени 3 при 20°C

24 часа

### Примечания



- Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом в интервале температур  $-30^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
- В холодное время года рекомендуется перед применением выдерживать тару с продуктом в помещении до достижения температуры материала в пределах  $+10^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
- Срок хранения покрытия составляет 24 месяца со дня изготовления при температуре  $+10^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$ .

**Характеристики**

Плотность покрытия, г/см <sup>3</sup>	1.00
Цвет	чёрный
Укрывающая способность (при указанной толщине слоя сухой пленки), м <sup>2</sup> /кг	0.6 (250 мкм)
Рекомендуемая температура длительного хранения	$+10^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$