

UHS Clear



Артикул	Название	Упаковка
6051000	Лак прозрачный UHS	1 л
6054000	Лак прозрачный UHS	4 л
6061000	Отвердитель для лака UHS стандартный	1 л
6081000	Отвердитель для лака UHS медленный	1 л

Высококачественный двухкомпонентный прозрачный лак Profi_Line UHS 2:1 на акриловой основе с ультравысоким содержанием сухого остатка. Имеет безупречный внешний вид, не требователен к условиям нанесения, не даёт пыли, приятно и предсказуемо растекается. Высокая толщина плёнки достигается всего за 1.5 слоя. Возможно применение как воздушной, так и ускоренной сушки.

Применяется для восстановления лакокрасочного покрытия автомобилей, а также для декоративной отделки разнообразных поверхностей.

- Легко наносится и хорошо растекается
- В течение короткого времени после отверждения образует прочные и готовые к полировке слои
- Устойчив к механическим воздействиям
- Обеспечивает отличную защиту базового покрытия от воздействия химических реагентов
- Стоек к воздействию ультрафиолетового излучения.

Поверхности, пригодные для нанесения

- заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия;
- поверхности с нанесенным базовым покрытием.

Подготовка поверхности



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите липкой салфеткой опил от базовой краски.

Способ нанесения



По объёму: в соотношении 2:1 с Profi_Line Отвердителем для прозрачного лака UHS



По весу: 100 г (прозрачный лак) : 50 г (отвердитель)



Добавления растворителя не требуется



18–20 секунд при 25°C (FORD 4)



2.5 часа при +25°C



- **RP (Conventional)**
1.2–1.5 мм / 2–2.2 бар
- **HVLP**
1.2–1.5 мм / 2 бар



1.5–2 слоя = 40–60 мкм

Нанесите 1 легкий слой и без промежуточной сушки нанесите 1 полный слой **или** нанесите 1 средний слой и далее спустя 5–10 минут 1 полный слой

Дальнейшая обработка



Выдержка перед ускоренной сушкой: 10 минут



Монтажная прочность: 60°C / 20 минут



Монтажная прочность: 20°C / 7 часов

Замечания



- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал
- Не смешивать активированный материал с неактивированным
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- Плотное закрывать емкости с материалами.

Технические характеристики

Укрывающая способность готовой смеси, м²/л (при толщине слоя сухой пленки)

в соотношении 2:1 с отвердителем для прозрачного лака UHS. **8.2 (50 мкм)**

Рекомендуемая температура длительного хранения

от 0 до +35°C, вне прямых солнечных лучей